

TECHNISCHES DATENBLATT



6705

MATERIAL / TRÄGER: TAEKI5-Spezialfaser, grau
 BESCHICHTUNG: PU, schwarz
 GRÖSSEN: S-XXXL
 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388 EN407



GRÖSSE: S M L XL XXL XXXL

FARBE SAUM:      

BESCHREIBUNG:

NITRAS TAEKI5 Strickhandschuhe, grau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, teilbeschichtet, Strickbund, höchster Schnittschutz (Stufe 5), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, High-Tech-Faser TAEKI5

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	PU auf TAEKI5-Spezialfaser	Schwarz
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	PU auf TAEKI5-Spezialfaser	Schwarz
HANDRÜCKEN	TAEKI5-Spezialfaser	Grau
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	PU auf TAEKI5-Spezialfaser	Schwarz
STULPE / STRICKBUND	TAEKI5-Spezialfaser	Schwarz / Grau gestreift

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	5	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388
BRENNVERHALTEN	X	LS 0 bis LS 4 Brennzeit (s) Glimmzeit (s) LS 1 $\leq$ 20 keine Anf. LS 2 $\leq$ 10 $\leq$ 120 LS 3 $\leq$ 3 $\leq$ 25 LS 4 $\leq$ 2 $\leq$ 5	EN407
KONTAKTWÄRME	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 15s / 100°C LS 2 $\geq$ 15s / 250°C LS 3 $\geq$ 15s / 350°C LS 4 $\geq$ 15s / 500°C	EN407
KONVEKTIVE HITZE	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 4s LS 2 $\geq$ 7s LS 3 $\geq$ 10s LS 4 $\geq$ 18s	EN407
STRAHLUNGSWÄRME	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 5s LS 2 $\geq$ 30s LS 3 $\geq$ 90s LS 4 $\geq$ 150s	EN407
BELASTUNG DURCH KLEINE SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 5 Tropfen LS 2 $\geq$ 15 Tropfen LS 3 $\geq$ 25 Tropfen LS 4 $\geq$ 35 Tropfen	EN407
BELASTUNG DURCH GROSSE MENGEN FLÜSSIGEN METALLS	X	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 30 LS 2 $\geq$ 60 LS 3 $\geq$ 120 LS 4 $\geq$ 200	EN407

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 6705

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388, EN407 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075)
Parc Scientifique Tony Ganier
4, rue Hermann Frenkel
69367 Cedex 07
FRANCE

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/485/162/04/07/0146 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**
Schnittfestigkeit (0-5) **B**
Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**
Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



4 5 4 2
A B C D

EN407


Brennverhalten (0-4) **A**
Kontaktwärme (0-4) **B**
Konvektive Hitze (0-4) **C**
Strahlungswärme (0-4) **D**



X1XXXX
A B C D E F

Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4) **E**
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls (0-4) **F**

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH